

# KALK®

– Build lasting culture

---

## RØDVIG JURAMØRTEL KKh 35/65/500



Dette produkt er  
**Cradle to Cradle  
Certified™**  
på Guld niveau



# RØDVIG JURAMØRTEL KKh 35/65/500

## Anvendelsesområde

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er velegnet til indvendig og udvendig pudning, filtsning og fugning, og til mindre puds- og fugereparationer. Desuden er Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 særlig velegnet til opmuring af kridtsten.

## Produktbeskrivelse

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er en færdigblandet hydraulisk kalkmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Den er blandet af hydratkalk, Rødvig Jurakalk og Kronhøj Mørtelsand og fås i kornstørrelserne 0-1 mm, 0-2 mm eller 0-4 mm.

## Produktegenskaber

KALK A/S har igennem mange år været markedsførende med produkter der anvendes til renovering af bl.a. bevaringsværdige og fredede bygninger. Produkterne kan med fordel også anvendes til nybyggeri på grund af de gode materialefysiske egenskaber:

- Stor smidighed ved brug
- Stor elasticitet og vedhæftning
- Stor trækstyrke
- Høj porøsitet, som giver et åndbart murværk, et godt indeklima og gode isoleringsforhold
- Fri for cement og andre tilsætningsstoffer
- Mulighed for genbrug af mørtel og mursten

## Emballage

Vi sælger Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 som tørmørtel i 25 kg sække, svarende til 15 l mørtel. Ved større opgaver kan vi levere den i bigbags eller i silo, også som indfarvet mørtel.

## Vejledende forbrug

### Fugearbejde

480 kg mørtel ell. 300 l mørtel pr. 100 m<sup>2</sup>

### Pudsearbejde

1,6 kg x lagtykkelse i mm x overflade i m<sup>2</sup>

## Blanding

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 skal blandes med vand i en tvangsblender eller med en langsomtgående boremaskine med piskeris i 20 minutter. Vand hældes først i baljen, hvorefter tørproduktet tilsættes og der blandes til homogen konsistens. Der bør ikke blandes mere mørtel end der kan anvendes inden for 2 timer.

## Udførelse

Underlaget skal være helt rengjort, løse partikler og ikke fastsiddende puds skal fjernes. For at opnå den bedste vedhæftning for puds og lignende, skal underlaget være ru og sugende. Forvanding af underlaget er altid nødvendig.

## Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal normalt anvendes indenfor et par timer. Mørtlen bør kun benyttes ved temperaturer over +5° C. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer bør ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet må den ikke længere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Anvendes mørtlen som pudsemørtel, bør lagtykkelsen højst være 3 gange mørtlens maksimale kornstørrelse. Ved større lagtykkelse er der risiko for svindrevner.

## Opbevaring

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 i papirsække opbevares tørt og hævet fra underlaget på paller med ventilation på alle sider, så kondens undgås. Tåler frost. Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, der fremgår af sækken. Opbevares utilgængeligt for børn.

## Tekniske data

Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er CE-mærket i henhold til gældende EU-lovgivning.

### Mørteltype

Hydraulisk kalkmørtel – receptmørtel  
Type GP iht. DS/EN 998-1 (alle kornstørrelser)

### Densitet

1667 kg/m<sup>3</sup> (tørpulver)

### Eksponeringsklasse

Godkendt op til MX 3.1

## Affaldshåndtering

Emballage og restprodukt kasseres i henhold til de lokale myndigheders anvisninger.

## Sikkerhed og ydeevne

Se [www.kalk.dk](http://www.kalk.dk) for flere vejledninger og oplysninger, herunder sikkerhedsdatablad og ydeevnedeklaration. Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500 er Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau.

## Teknisk support

I tilfælde af spørgsmål, kontakt din lokale forhandler eller KALK A/S

## Mal-kode

OO-4 (1993)

## Version

April 2023

De foreliggende oplysninger er givet i god tro, baseret på nuværende viden og KALK A/S erfaring med produktet, ved korrekt opbevaring, håndtering og anvendelse i normale situationer og i overensstemmelse med anbefalinger fra KALK A/S. De tekniske specifikationer er formålstjenestelige i forbindelse med information og rådgivning, men er ikke juridisk bindende. Navnlig fritager det ikke brugeren fra at teste og kontrollere produktets egenhed til det ønskede formål og anvendelse. KALK A/S forbeholder sig ret til ændringer, der forbedrer produktet eller dets anvendelse. Denne version annullerer tidligere udgaver.



Dette produkt er  
**Cradle to Cradle Certified™**  
på Guld niveau

